

PVC

Propriedades Físicas	Valor	Unid.
Ponto de amolecimento Vicat (D 1525-65T)	77 (+/-1)	°C
Resist. ao impacto (Falling Dart Impacta Testers – D 1095-A)	744(+/-50)	G
Peso Específico	1,41(+/-0,01)	g/cm ³
Esquadro	+/-1	mm
Dureza Rockwell	100	M scale
Tensionamento	>0,25 mm - 5 %	%
Ensaio (Temperatura Máxima de uso: 50°C)	Valor	Unid.
Densidade	1,38 a 1,50	g/cm ³
Vicat	≥ 75	°C
Dureza	≥ 75	Shore D
Tração	≥ 509,68	kgf/cm ²
Alongamento	≥ 15	%
Módulo de Elasticidade	≥ 30.581	kgf/cm ²
Impacto com Etalhe	≥ 1,96	kgf.cm/cm ²
Impacto sem Entalhe	Não Quebra	kgf.cm/cm ²