

TVE

Propriedades Técnicas	Valor	Parâmetro	Unid.
Ruptura Dielétrica	42	≥ 40	-
Permissividade a 1 MHz, máximo	4,5	$\leq 5,4$	-
Tangente de perda 1 MHz, máximo	0,028	$\leq 0,035$	-
Resistência do arco, mínimo	120	≥ 60	S
Absorção de umidade, máxima	0,23	$\leq 0,35$	%
Flamabilidade	UL94 V-0	UL94 V-0	S
Estabilidade dimensional	± 150	± 300	PPM

